

НА²Ш ГИДРОПРОТЕКТ ПРО

ГОТОВАЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



НА²Ш ГИДРОПРОТЕКТ ПРО предназначен для защиты известняка, доломита, травертина, неполированного гранита, неполированного мрамора, бетона, газобетона и других пористых минеральных материалов от проникновения влаги., бетона, газобетона и других пористых минеральных материалов от проникновения влаги.

Препарат представляет собой кремнийорганическую композицию на основе силанов и силоксанов в органическом растворителе с целевыми функциональными добавками.

Принцип действия основан на глубоком проникновении состава в поры и капилляры материала с последующим формированием внутри его структуры гидрофобного защитного барьера.

Пропитка не образует поверхностной плёнки и сохраняет паропроницаемость материала.

ВАЖНО: НА²Ш ГИДРОПРОТЕКТ ПРО предназначен только для пористых впитывающих материалов. Не рекомендуется наносить средство на лощёные, полированные, глазурованные, стеклянные и металлические поверхности, а также на другие невпитывающие основания.

Технические характеристики

- **Водо- и грязеотталкивающий эффект;**
- **Глубина проникновения: 10–30 мм;**
- **Наносить только на сухую обрабатываемую поверхность;**
- **Не образует плёнку на поверхности обрабатываемого материала;**
- **Не изменяет цвет и фактуру материала;**

Содержит органические растворители. При работе обеспечить хорошее проветривание;

Расход при нанесении в 2 слоя: до 350 мл/м², в зависимости от пористости и впитывающей способности основания; срок службы защитной обработки: до 8 лет; срок хранения: 24 месяца.

Условия применения

Рабочая температура воздуха и обрабатываемой поверхности: от +5 °С до +35 °С. Оптимальная температура нанесения: от +10 °С до +25 °С. Не наносить при ожидаемом снижении температуры ниже 0 °С в течение ближайших 24 часов. При температуре выше +30 °С и под воздействием прямых солнечных лучей рекомендуется проводить обработку в затенённых условиях. Слишком быстрое испарение растворителя может снизить глубину проникновения состава.

Наносить только на сухую поверхность. После дождя, мойки или другой влажной обработки основание должно просохнуть не менее 24 часов. На поверхности не должно быть капель, луж или видимой влаги. Наличие влаги в порах может снизить глубину проникновения состава и эффективность обработки.

Меры предосторожности

Горючая жидкость. Беречь от открытого огня, искр и источников тепла. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При нанесении распылением использовать средства защиты органов дыхания. Использовать защитные перчатки и избегать попадания состава в глаза и на кожу. При попадании – промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, грязи, масел, жировых загрязнений, остатков строительных составов, высолов и биологических загрязнений. Высолы удалить механически либо специализированным очистителем, затем промыть поверхность водой. **После промывки поверхность полностью просушить не менее 24 часов.** Лишайники, водоросли, плесень и другой органический налёт

удалить; поверхность обработать подходящим биоцидным средством и выдержать 24–48 часов либо срок, указанный в инструкции к биоциду.

Перед началом обработки рекомендуется выполнить пробное нанесение на небольшом малозаметном участке поверхности.

Способ и особенности нанесения

Для нанесения НА²Ш ГИДРОПРОТЕКТ ПРО можно использовать кисть, валик, ручной или садовый распылитель либо краскопульт.

ВАЖНО! Перед каждым применением ёмкость с составом необходимо тщательно взболтать или перемешать.

Нанести первый слой равномерно, обеспечивая хорошее насыщение поверхности. На вертикальных поверхностях наносить состав сверху вниз. Не допускать пропусков и сухих участков. Примерно через 5 минут невпитавшийся избыток равномерно распределить кистью либо удалить чистой ветошью.

Через 10–15 минут, не дожидаясь полного высыхания первого слоя, равномерно нанести второй слой. Расход второго слоя обычно в 2–3 раза ниже, чем первого. Примерно через 5 минут удалить невпитавшиеся излишки состава.

Не наносить более двух слоёв за один цикл обработки. Избыточное количество невпитавшегося средства может привести к появлению белёсого или липкого налёта.

Особенности обработки различных материалов

Природный камень: на некоторых видах пористого камня возможно появление пузырьков. Это связано с вытеснением воздуха из пор при проникновении пропитки и не является дефектом.

Газобетон и газосиликатные блоки: из-за высокой пористости материала возможен повышенный расход средства.

Бетон и цементные штукатурки: свежие бетонные и цементосодержащие поверхности рекомендуется обрабатывать не ранее чем через 28 суток после устройства основания. Невпитавшийся избыток своевременно удалить.

После нанесения

После нанесения не мыть поверхность с моющими средствами в течение 48 ч. Полные водоотталкивающие свойства формируются через 48-72 часа. При пониженной температуре и высокой влажности срок может увеличиваться до 96 часов.

Срок службы и обновление покрытия

Срок службы защитной обработки – до 8 лет и зависит от типа материала, условий эксплуатации, климатических воздействий и интенсивности механической нагрузки.

Обновление покрытия не требует удаления предыдущего слоя. Перед обновлением поверхность необходимо очистить от загрязнений и проверить её впитывающую способность.

Хранить и транспортировать средство при температуре от +5 °С до +30 °С в плотно закрытой оригинальной таре. Не допускать замерзания. Беречь от прямых солнечных лучей и источников нагрева. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 24 месяца.

Фасовка: 1 л, 10 л.

КОМПАНИЯ И КОНТАКТЫ



РЕПУТАЦИЯ • ЛЮДИ • РОСТ

ООО «А2»

ИНН 9710096335

Тел: +7 916 978 46 19

email info@na2sh.ru